

SEAL-X XP

SELLADO DE POLÍMERO ACTIVO APLICADO A ESPÁTULA

DESCRIPCIÓN

SEAL-X XP es una masilla para espátula diseñada para preparar diferentes superficies y efectuar el trabajo de acabado con Ultraseal XP y otras membranas activas de impermeabilización CETCO. Mediante el uso de la tecnología hidrofóbica de polímero XP, SEAL-X XP expande cuando entra en contacto con el agua formando una barrera impermeable en condiciones de agua dulce y con alta salinidad. Con la consistencia de grasa gruesa, SEAL-X XP es fácil de aplicar y se une a casi todo tipo de materiales de construcción.

APLICACIONES

La masilla impermeable SEAL-X XP ha sido diseñada para los siguientes usos:

- Material de relleno en transiciones esquineras horizontales y verticales;
- Media caña alrededor de elementos pasantes mecánicos y estructurales;
- Capa de recebo en los extremos de la membrana de impermeabilización;
- Material de preparación del sustrato para superficies de hormigón pequeñas antes de la instalación de la membrana de impermeabilización.

La fórmula de SEAL-X XP es para uso en hormigón estructural, albañilería y en casi todo tipo de superficies metálicas. No use SEAL-X XP sobre sistemas de encofrado de poliestireno extruido (EPS). Use este producto solo en aplicaciones bien encofradas. El material de relleno debería estar compactado a un mínimo del 85% del Próctor Modificado. SEAL-X XP no es un sellado de junta de dilatación.

INSTALACIÓN

Todas las superficies sobre las que aplique SEAL-X XP deberían estar secas y sin suciedad, polvo, grasa, óxido, aceite, agentes corrosivos u otros contaminantes. SEAL-X XP puede ser aplicado sobre superficies de hormigón estructural justo después de retirar los encofrados. Las escobas finas o similares ofrecen una buena adhesión y ayudan a reducir pérdidas de producto. Aplicar justo antes de instalar la membrana de impermeabilización. SEAL-X XP no debería dejarse expuesto durante un periodo de tiempo prolongado previo a la colocación del material de relleno o vertido del hormigón.

Aplique una capa de SEAL-X XP con un mínimo de espesor de 6 mm, si el fabricante no lo ha especificado de forma distinta en alguna observación o en las instrucciones de instalación. SEAL-X XP debería aplicarse cuando la temperatura ambiente y de la superficie es de -4°C o superior.

El relleno alrededor de elementos pasantes debería tener un espesor de 18 mm y ser continuo alrededor del elemento. La aplicación debería cubrir cualquier sustrato expuesto y extenderse hasta la membrana de impermeabilización. Complete los acabados con 36 mm de SEAL-X XP hasta el elemento y con un espesor mínimo de 6 mm.

Nota: el ratio de uso del producto varía como resultado del tipo de condiciones de la obra y las técnicas de instalación.

EMBALAJE

SEAL-X XP está disponible en cubos de 25 kg. Almacenar a temperatura superior a 15°C antes de aplicar.

ENVÍO, ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

Envío de SEAL-X XP por carretera. Consulte la ficha de datos de seguridad para más información. Mantenga los botes cerrados durante todo el tiempo. Almacene a una temperatura entre 16°C a 27°C , en lugar seco y lejos de fuentes de calor y llamas. Limpie los utensilios con un trapo húmedo.

SEGURIDAD

Los operarios deberían llevar ropa y gafas de seguridad. Evite el contacto con los ojos y la piel, en particular, con heridas abiertas. En el caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente. No ingerir. Consulte la ficha de datos de seguridad para más información sobre advertencias y seguridad del producto.

ANGOLA
FERCANORTE
ENGENHARIA E | **MK4**
EMPREENDEMENTOS, LDA.

Av.º 21 de Janeiro - Condomínio das Mangueirinhas - Anexo - Bairro do Morro Bento II - Luanda
Tel: +244 948 799 044 | fna@fercanorte.com.pt | www.fercanorte.com.pt

PLANTAS DE PRODUCCIÓN CETCO EN EUROPA:

Birkenhead Road, Wallasey, UK CH44 7UB, T: +44 (0) 151 606 5900 | F: +44 (0) 151 606 5932 | www.cetco.co.uk
Szczytno 12-100, Korpele 13A - Strefa, Poland, T: +48 (89) 624 7301 | F: +48 (89) 624 7300 | www.cetco.pl
Cheste (Valencia) 46380, Crta.CV-50, Spain, T: +34 902 820 200 | F: +34 902 820 300 | www.cetco.es

ACTUALIZADO: AGOSTO 2013

IMPORTANTE: La información aquí contenida reemplaza todas las versiones impresas anteriormente y es considerada exacta y fiable. Para obtener la información más actualizada, póngase en contacto con el equipo de ventas de CETCO. CETCO no se responsabilizará de los resultados obtenidos mediante la aplicación de este producto. CETCO se reserva el derecho de actualizar esta información sin previo aviso.

FORM: TDS_SEAL-X_XP_ES_201308_V1

CETCO®

An **AMCOL**® Company